



VOCE DI CAPITOLATO

L'incollaggio a cordoli e punti o a letto pieno e la successiva rasatura di pannelli termoisolanti in polistirolo, sughero, lana di roccia etc, verrà eseguita con RC25 ELASTHERM di Marraccini srl, adesivo/rasante polimero modificato ad elevata deformabilità, composto da leganti speciali, aggregati silicei (aggregato max 0,5mm) ed additivi specifici. Incollaggio da eseguire sul retro del pannello, verificando che il supporto sia planare, asciutto, stagionato e compatto. La successiva rasatura sul pannello sarà applicata in due mani in spessori da 1,0 a 2,0 mm ciascuno con interposta rete in fibra di maglia 5x5 mm e grammatura non inferiore a 150 g/m². La seconda mano di rasatura potrà essere rifinita con frattazzo in spugna, oppure vi potrà essere applicata una ulteriore mano di intonaco di finitura della linea Marraccini.

Infine la pitturazione consigliata è il ciclo ai silossani.

Resa per incollaggio e rasatura ca 5 kg/m² di materiale.

