




**RISTRUTTURAZIONE
LEGGERA**
Prodotti con Argilla Espansa

SUPREMO

CALCESTRUZZO LEGGERO ALTA RESISTENZA FIBRORINFORZATO
Peso kg/m³ 1700 - Resistenza Rck 35 N/mm²

VOCE DI CAPITOLATO

Per eseguire solette collaboranti di rinforzo o getti su (solai e tetti con struttura in legno e non, con connettori e prese nelle pareti, igloo etc) utilizzare “**SUPREMO**” Calcestruzzo Strutturale Leggero ad Alta Resistenza Fibrorinforzato” di Marraccini srl composto da Cemento Portland II AL, Argilla Espansa in granuli, aggregati naturali ed additivi specifici, con una densità a secco di ca 1700 kg/m³ (classe D1,8), RCK 35 N/mm² (valore certificato), classe di Resistenza a Compressione LC 30/33, modulo elastico E=20.000 N/m² (valore certificato) secondo la normativa UNI EN 206-1 e D.M. infrastrutture 17.01.18, più leggero in opera del 25-30% rispetto ad un calcestruzzo tradizionale. Steso, compattato e /o vibrato, infine staggiato nello spessore di cm



MARRACCINI

CALCE E PREMISCELATI PER L'EDILIZIA

www.marraccinilucca.it

ufficiotecnico@marraccinilucca.it