

EVOLSAN

INTONACO DA RISANAMENTO
ALLEGGERITO E FIBRATO
PER LA DEUMIDIFICAZIONE MURARIA



VOCE DI CAPITOLATO

Per il risanamento di murature umide soggette ad umidità ascendente precedentemente disintonacate fino a 1 metro oltre la linea di evidente umidità e dopo aver pulito e depolverizzato il supporto utilizzare EVOLSAN di Marraccini srl intonaco da risanamento monoprodotto conforme alla normativa CE UNI EN 998-1:2010-R-CSIII-W2, fibrato ed alleggerito da impastare in betoniera per 6/7 min o da applicare con pompa intonacatrice. Lo spessore totale non dovrà essere inferiore a cm 2 in nessun punto. Rifinire con pitturazioni traspiranti si silossani, silicati o calce. Resa ca 10 kg/m² per cm di spessore.

