


INTOSAN

INTONACO DEUMIDIFICANTE
MACROPOROSO PER IL
RISANAMENTO TOTALE DI
MURATURA UMIDE



VOCE DI CAPITOLATO

Per il risanamento di murature umide soggette ad umidità ascendente, precedentemente disintonacate fino a 1 metro oltre la linea evidente di umidità e dopo aver pulito e depolverizzato il supporto, utilizzare "INTOSAN" di Marraccini srl, intonaco da risanamento conforme alla normativa CE UNI EN 998-1:2010 R-CSIII-W1, macroporoso ad altissima traspirabilità da impastare in betoniera per ca 8 min o da applicare a mano o con pompa intonacatrice. Lo spessore totale non dovrà essere inferiore a cm 2 in nessun punto. Consumo: ca 13-14 kg/m² per cm di spessore.

