

# INTONACO BAGNATO

## CARATTERISTICHE

Prodotto naturale e traspirante pronto all'uso, composto da sabbie silicee lavate e selezionate e da grassello di calce (conforme alla norma UNI EN 459-1), ad elevato periodo di stagionatura.

## IMPIEGO

"*Intonaco bagnato*" viene impiegato come intonaco di finitura a civile (velo o ultima mano) su sottofondi (intonaci) tradizionali o premiscelati, a base calce o calce-cemento.

Ideale sia per interni che per esterni ad applicazione manuale e finitura spugnata.

## APPLICAZIONE

Gli intonaci da trattare devono essere regolari e complanari, privi di polvere, parti inconsistenti o friabili.

E' buona norma rimiscelare *brevemente* "*Intonaco bagnato*" mediante betoniera o trapano a basso numero di giri.

Procedere quindi all'applicazione mediante spatola metallica in 2 passate (consigliato). La prima mano consentirà di uniformare il sottofondo, la seconda da portare a finire mediante frattazzo di spugna inumidendo se necessario la superficie.

Lo spessore massimo consigliato è di 2 - 2,5 mm (nelle due mani).

## PRESTAZIONI

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Granulometria:             | max 0,5 mm                      |
| <input type="checkbox"/> Resistenza a compressione: | classe C5I                      |
| <input type="checkbox"/> Assorbimento d'acqua:      | W0                              |
| <input type="checkbox"/> Permeabilità al vapore:    | $\mu < 5,42$                    |
| <input type="checkbox"/> Adesione:                  | 0.10 N/mm <sup>2</sup> – FP : A |
| <input type="checkbox"/> Resa:                      | ca 8 mq x sacco da kg.25        |
| <input type="checkbox"/> Reazione al fuoco:         | classe A1                       |





## AVVERTENZE

Temperatura d'impiego da +5°C a +35°C; non applicare "**Intonaco bagnato**" su supporti a base gesso o su vecchie pitturazioni; è consigliabile in presenza di sottofondi lungamente stagionati bagnare a rifiuto prima dell'applicazione.

Evitare l'impiego con forte vento o con elevate temperature; proteggere il prodotto in fase fresca da una rapida essiccazione; NON aggiungere leganti o additivi al prodotto originale.

Evitare l'impiego in presenza di periodi soggetti a gelate notturne.

Conservare il prodotto in sacchi integri, al coperto e comunque al riparo da condizioni ambientali estreme e prolungate. Il tempo di conservazione in queste condizioni è di 8 mesi.

Per non compromettere le elevate proprietà di traspirabilità rifinire "**Intonaco bagnato**" con pitturazioni o decorazioni idonee e traspiranti.

"**Intonaco bagnato**" è disponibile in sacchi di polietilene da kg.25 in contenitori metallici sovrapponibili a rendere da 48 sacchi o in bulk (sacconi) sempre da 32 sacchi.

Le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra migliore conoscenza tecnica, all'attuazione severa dei parametri normativi in vigore e delle migliori risorse tecnologiche a disposizione. Tuttavia, considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per l'uso di queste indicazioni. Pertanto chi intende fare uso del prodotto è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, o a consultare il nostro servizio di assistenza tecnica.