

**RISTRUTTURAZIONE
LEGGERO®**

Argilla Espansa

PESO IN OPERA

300 kg/m³

MAX250

POLICELL

SOTTOFONDO SUPER-LEGGERO TERMOISOLANTE

COMPOSIZIONE e CARATTERISTICHE

SOTTOFONDO SUPER LEGGERO TERMOISOLANTE (peso in opera a secco 300 kg/m³) PRONTO ALL'USO COSTITUITO DA PERLE DI POLISTERENE ESPANSO VERGINE, CEMENTO PORTLAND 42,5 II AL (UNI EN 197-1) ED ADDITIVI SPECIFICI. AD APPLICAZIONE MANUALE O CON SISTEMI A POMPA IDONEI.

MAX250 una volta impastato presenta una consistenza soffice e cremosa ed una elevata lavorabilità e leggerezza, data dall'aggregato e dalla sua struttura aerata a celle chiuse che conferiscono al prodotto notevoli doti di coibenza termica e di miglioramento dell'isolamento acustico e calpestio.

Con "MAX250" otterremo:

- Massimo alleggerimento (peso in opera a secco ca 300 kg/mc) ed elevato isolamento termico ($\lambda = 0.074 \text{ W/mk}$)
- Elevata traspirabilità
- Facile lavorabilità
- Mantenimento nel tempo delle prestazioni di isolamento termico
- Stabilità dimensionale
- Inerzia al fuoco

CAMPI D'IMPIEGO

"MAX600" è idoneo per eseguire :

- Sottofondi riempitivi leggeri su solai, per copertura impianti e raggiungimento quote idonee
- Coibentazioni leggere, termoisolanti e planari prima della posa di sistemi di riscaldamento a pavimento
- Sottofondi leggeri e isolanti per la formazione di pendenze su tetti e terrazze, per coperture e sottotetti
- Riempimento leggero per coperture nervate in lamiera grecata
- Idoneo per ricevere l'applicazione di guaine impermeabilizzanti

Supporti

Tutti i tipi di supporti purché stabili, consistenti e non soggetti ad umidità di risalita

MODALITÀ D'IMPIEGO

⇒ Preparazione del supporto

Il sottofondo deve essere planare, stabile, privo di parti friabili o polverose e accuratamente stagionato. Bagnare il sottofondo prima del getto evitando ristagni d'acqua superficiali. Se la superficie di getto è attraversata da guaine o tubi è consigliato inserire a cavallo nello spessore restante una rete in fibra di vetro.

⇒ Preparazione dell'impasto

"MAX250" Sottofondo Super Leggero Termoisolante va impastato in betoniera per ca 7,5-8,0 lt d'acqua per ogni sacco da 50 lt, tempo di miscelazione 4-5 min.

Apportare l'acqua d'impasto prima dell'inizio della miscelazione, aggiungendo il prodotto in modo graduale fino alla completa omogeneizzazione e consistenza dell'impasto ("pastosa"- "semifluida").

"MAX250" può essere utilizzato anche con sistemi a pompa idonei o con macchine intonacatrici accessoriate per l'impiego di prodotti alleggeriti.

⇒ Stesura dell'impasto

Preparare fasce di riferimento o livelli puntiformi per determinare l'esatta quota, quindi procedere alla stesura del sottofondo spianandolo alla quota prevista con una staggia d'alluminio o con rastrello.

MAX250

**SUPER
LEGGERO**

solo **300 kg/m³**



MARRACCINI

CALCE E PREMISCELATI PER L'EDILIZIA

DATI TECNICI

- Composizione	Cemento Portland 42,5 II AL conforme alla norma UNI EN 197-1 Perle di polisterene espanso vergine Additivi specifici
- Acqua d'impasto	ca 7,5-8,0 lt per sacco da 50 lt
- Tempo di miscelazione in betoniera	ca 4-5 min
- Peso in opera (a secco)	ca 300 kg/m³
- Resistenza a compressione a 28gg	ca 1,2 N/mm²
- Conducibilità termica	$\lambda = 0,074 \text{ W/mk}$
- Permeabilità al vapore acqueo	$\mu = 9$
- Tempo di vita dell'impasto (Pot Life a 20°C)	ca 60 min
- Spessore minimo	$\geq 5 \text{ cm}$
- Pedonabilità leggera (20°C)	ca 24h-36h (in funzione degli spessori)
- Tempo di applicazione di massetti a finire (20°C) (in funzione degli spessori)	ca 24-36h
- Reazione al fuoco	EUROCLASSE A1_{FI}
- Imballaggio	pallets da 50 sacchi da 50 lt pari a ca 2,5 m³ di prodotto in opera
- RESA IN OPERA	per 1 MC = ca NR. 20 sacchi da lt 50 per 0,5 MC = ca NR. 10 sacchi da lt 50

VOCE DI CAPITOLATO

Per la realizzazione di riempimento leggero e isolante su.....(solaio, copertura, terrazzo etc) utilizzare "MAX250" Sottofondo Super Leggero Termoisolante di Marraccini srl, peso in opera 300 kg/m³ e conducibilità termica $\lambda = 0,074 \text{ W/mk}$, per uno spessore di cm.....idoneo a ricevere l'applicazione sovrastante di massetto a finire o l'applicazione di manti impermeabilizzanti.

AVVERTENZE PRINCIPALI

- Temperatura d'impiego da +5°C a +35°C
- Non aggiungere additivi o altri leganti al prodotto
- Il prodotto impastato deve avere consistenza "pastosa-semifluida"
- Non applicare su supporti friabili, polverosi, sporchi, decoesi, gelati o con rischio di gelo
- Proteggere le superfici da un'eccessiva esposizione in fase fresca alla ventilazione e ad un riscaldamento solare eccessivo
- Bagnare i sottofondi prima dell'applicazione senza lasciare ristagni d'acqua superficiali
- In caso di sottofondi con presenza di umidità di risalita, ed in caso di successivi pavimenti in legno, stendere una barriera vapore (PVC o similari) prima del getto sovrastante di massetti a finire
- Non idoneo per l'incollaggio diretto di pavimentazioni

"MAX250" Sottofondo Super Leggero Termoisolante è disponibile in sacchi di carta con cartene da lt 50 su pallets da nr.50 sacchi (2,5 m³).

Conservazione 8 mesi in luogo asciutto ed al riparo dall'umidità.

Qualità e caratteristiche testate e controllate da laboratorio tecnologico Marraccini e laboratori associati indipendenti.

Dati tecnici rilevati ad una temperatura di 20° ± 2°C e di una umidità relativa del 65 ± 5%.

Le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra migliore conoscenza tecnica, all'attuazione severa dei parametri normativi in vigore e delle migliori risorse tecnologiche a disposizione. Tuttavia, considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per l'uso di queste indicazioni. Pertanto chi intende fare uso del prodotto è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità dall'uso del prodotto stesso.