



MASSETTO LEGGERO FIBRORINFORZATO

VOCE DI CAPITOLATO

Per l'esecuzione di massetto a finire pavimentabile anche a basso spessore, utilizzare Massetto Leggero Fibrorinforzato con Argilla Espansa tipo "MAX1300" di Marraccini srl, peso in opera a secco ca 1250 kg/m³, resistenza a compressione ca 17 N/mm² e conducibilità termica $\lambda = 0,35$ W/mk. Il massetto è fibrato con speciali fibre strutturali di l=20 mm, che consentono maggior stabilità dimensionale e minor ritiro anche in bassi spessori, conforme ai requisiti della norma UNI EN 13813 CT-C16-F3. "MAX1300" è adatto a ricevere l'incollaggio diretto di pavimentazioni, anche sensibili all'umidità come parquet, o la posa di guaine impermeabilizzanti a caldo o a pennello. Impastato con acqua secondo le indicazioni, steso, costipato, stagiato e rifinito superficialmente, nello spessore di cm...

