

INTOMAC 30

INTONACO PREMISCELATO

VOCE DI CAPITOLATO

Per l'esecuzione degli intonaci di sottofondo e solai interni ed esterni verrà utilizzato, mediante posa in opera meccanica o manuale, INTOMAC 30 di Marraccini srl, composto da calce idrata, cemento Portland IIAL (UNI EN 197-1), aggregati in curva granulometrica controllata (max 1,4 mm) ed additivi specifici. Il supporto dovrà essere pulito, compatto e stagionato. L'intonaco sarà applicato in spessore uniforme non inferiore a 1,0 cm e non superiore a 2,0 cm per mano. Spessori superiori potranno essere realizzati a 24 ore di distanza evitando spessori disomogenei e superiori a 4 cm. In fase di indurimento raschiare e rabbottare l'intonaco per renderlo perfettamente planare e ruvido per facilitare l'adesione della successiva finitura. L'intonaco sarà portato a finitura, in funzione dell'aspetto estetico e della destinazione finale.

Utilizzare finiture della gamma Marraccini srl e pitturazioni traspiranti.

Il prodotto è conforme ai requisiti prestazionali della norma CE
UNI EN 998-1:2010 GP-GSII-WO.

Consumo ca 16 kg/m² per cm di spessore.

