



## **VOCE DI CAPITOLATO**

Per il risanamento di murature umide soggette ad umidità ascendente, precedentemente disintonacate fino a 1 metro oltre la linea evidente di umidità e dopo aver pulito e depolverizzato il supporto, utilizzare "INTOSAN" di Marraccini srl, intonaco da risanamento conforme alla normativa CE UNI EN 998-1:2010 R-CSIII-W1, macroporoso ad altissima traspirabilità da impastare in betoniera per ca 8 min o da applicare a mano o con pompa intonacatrice.

Lo spessore totale non dovrà essere inferiore a cm 2 in nessun punto.

Consumo: ca 12-13 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore

