

# INTOMAC 30 *Fibro*

## VOCE DI CAPITOLATO

Per l'esecuzione degli intonaci di sottofondo e solai interni ed esterni verrà utilizzato, mediante posa in opera meccanica o manuale, INTOMAC 30 FIBRO di Marraccini srl, composto da calce idrata, cemento Portland IIAL (UNI EN 197-1), aggregati in curva granulometrica controllata (max 1,4 mm), additivi specifici e fibre di 6 mm. La presenza di fibre riduce notevolmente il ritiro nella fase plastica, incrementandone stabilità dimensionale, resistenza e durabilità. Il supporto dovrà essere pulito, compatto e stagionato. L'intonaco sarà applicato in spessore uniforme non inferiore a 1,0 cm e non superiore a 2,0 cm per mano. Spessori superiori potranno essere realizzati a 24 ore di distanza evitando spessori disomogenei e superiori a 4 cm. In fase di indurimento raschiare e rabbottare l'intonaco per renderlo perfettamente planare e ruvido per facilitare l'adesione della successiva finitura, in funzione dell'aspetto estetico e della destinazione finale.

Utilizzare finiture della gamma Marraccini srl e pitturazioni traspiranti.

Il prodotto è conforme ai requisiti prestazionali della norma CE UNI EN 998-1:2010 GP-GSII-WO.

Consumo ca 16 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore.

