

MK8 PRODOTTI TERMOISOLANTI

VOCE DI CAPITOLATO INTONACO TERMICO

Per l'esecuzione degli intonaci termoisolanti di pareti e solai interni ed esterni, mediante posa in opera meccanica o manuale, verrà utilizzato "MK8 Intonaco Termoisolante" di Marraccini srl, composto da cemento Portland II AL (UNI EN 197-1), calce idraulica, inerti minerali alleggeriti naturali (Perlite Espansa) ed additivi specifici, avente una conducibilità termica $\lambda = 0,088 \text{ W/mk}$ classe T1 (UNI EN 998-1). L'intonaco sarà applicato, previo rinzaffo, con spessore non inferiore a 1 cm e non superiore a 2,5 cm per mano. Spessori superiori potranno essere realizzati appena lo strato sottostante ha iniziato l'indurimento, o il giorno seguente. Successivamente procedere alla raschiatura dell'intonaco termico per livellare ed indurire la superficie.

Il ciclo di finitura prevederà due mani intervallate di rasatura con interposta retina in fibra maglia 4,5x4,5 mm - gr.150/m².

Il prodotto è conforme ai requisiti prestazionali della norma CE UNI EN 998:1-2010 L-T1-CSI-W1.

Consumo: ca 5 kg/m² per cm di spessore.

