

CORREGGI QUOTE 3-40

LIVELLA TUTTO - RETTIFICA - BASSI SPESSORI



VOCE DI CAPITOLATO

La regolarizzazione, la livellazione, e la rettifica di massetti cementizi, solette e superfici in calcestruzzo, blocchi di cemento o laterizio, intonaci cementizi che presentino irregolarità, errori nelle quote, pendenze errate, superfici fuori piombo sarà eseguita con "Correggi Quote 3-40" di Marraccini srl, malta/livellante a ritiro compensato e asciugatura veloce e fibrorinforzata, idonea in interni ed esterni e per superfici orizzontali o verticali, in conformità alle norme EN 1504-3 TIPO R2, EN 13813 CT-C20-F5 e EN 998-1 GP-CSIV-W1. La livellazione sarà eseguita mediante spatola liscia, con spessori da minimo 3 mm a massimo 40 mm. Spessori bassi verranno posati e frattazzati, mentre alti spessori potranno essere planarizzati con apposita staggia in metallo, fino ad ottenere un supporto perfettamente planare idoneo per la successiva posa di pavimentazioni, legno (parquet), pietre etc o prodotti impermeabilizzanti.

Consumo di ca 1,5-1,6 kg/m² per mm di spessore.



CALCE E PREMISCELATI PER L'EDILIZIA

www.marracciniluca.it - ufficiotecnico@marracciniluca.it